

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



HARD HAT® RAL-TÄCKFÄRGER

Nr. 1 Industriella aerosolfärger

- Premiumkvalitet
- För metal, trä, plast m.m.
- Hanteringsbar efter 30 minuter
- Bästa uppnåbara täckförmåga
- Värmebeständig upp till 100 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® RAL-TÄCKFÄRGER

PRODUKTBESKRIVNING

Hard Hat® Aerosoltäckfärger 2100 är baserade på en snabbtorkande kort sojaoljealkyd.

EGENSKAPER

Snabbtorkande; extremt hög täckförmåga (opacitet) – täcker i ett skikt; 500 ml industriqualitet – användbar till sista droppen, täcker större yta; hård, beständig och flexibel beläggning – lång hållbarhet, krackelerar ej.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Hard Hat® 2100 täckfärger kan appliceras på ytor grundmålade med Hard Hat® 2102 eller 2169/2182, på lackerade eller tidigare målade ytor, på trä, plast eller andra fasta underlag. 2100 är avsedd för mindre underhållsjobb, uppfräschning av tidigare målade ytor, kulörsättning och färgkodning eller, i kombination med 2169/2182, för ytskydd i lågkorrosiv, industriell miljö.

TEKNISK DATA

Finish: Höglblank, matt, sidenmatt
Drivgas: Dimetyleter
Värmebeständighet: 100 °C (torr) > 65 °C kan missfärgning uppstå

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr: 15 minuter
Hanteringsbar: 30 minuter
Övermålningsbar: inom 1 timma eller efter 48 timmar
Fullt uthärdad: 7 dygn

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm: 25 µm
Våtfilm: 100 µm

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

2,5 m² per burk vid 25 µm torrfilmtjocklek

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Rengör underlaget från smuts och feta föroreningar genom tinnertvätt, alkalisk målar tvätt, målarduk eller på annat lämpligt vis. Avlägsna ytrost genom slipning med finkornig smärjleduk eller vinkelslip med smärjelskiva till fast underlag med begynnande metallglans (St 3 enligt ISO 8501-1). Mattered intakta färgskikt genom lätt slipning. Grundmåla nytt eller avrostat stål med 2169/2182 och aluminium eller fözinkade ytor med 2102. Ytan ska vara torr och dammfri vid applicering.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Avlägsna skyddshatten. Skaka burken kraftfullt under minst en minut efter det att ljudet från kulorna har börjat höras. Skaka burken regelbundet under användning. Håll burken ca 25 cm från underlaget och för den fram och tillbaka parallellt med ytan under sprayning. Säkerställ att burken är i rörelse när sprayningen påbörjas för att undvika överdriven tjocklek med rinningar och gardiner. Applicera flera

tunna skikt korsvis över ytan med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. Efter användning vänds burken uppochned varpå munstycket sprutas rent under 2 – 3 sekunder.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Relativ luftfuktighet (RH): max. 85 %
Burkens och luftens temperatur ska vara över 0 °C och underlagets minst 3 °C över daggpunkten.

NOTERA

Använd grå primer 2182 vid ljusa täckfärger.

SÄKERHET

VOC-halt: 640-650 g/l
Säkerhetsinformation: Ta del av informationen på burken och aktuellt säkerhetsdatablad.

LAGRINGSDUGLIGHET

5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Datum: 2019-04-08

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se