



DAC HYDRO D

Tjockbyggande dekorativ takpannefärg

- Högre skiktjocklek ger extra skydd
- Beständig mot UV-strålning, surt nedfall, höga temperaturer, frost och föroreningar
- Regn-säker efter bara 1 timma
- Slät, dekorativ finish med bestående glans- och kulöråtergivning
- Vattenburen, lågluktande formula

BESKRIVNING

Flexibel och tjockbyggande akrylfärg för renovering och skydd av takpannor av betong eller lertegel.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Dac-Hydro-Plus används för varaktigt skydd och renovering av varierande taktäckningsmaterial (takpannor av lertegel och betong).

TEKNISK DATA

Densitet:	1,2 kg/l
Glans:	sidenmatt
Volymtorrhalt:	40 %
Vikttorrhalt:	50 %

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr:	1 t
Hanteringsbar:	2 t
Övermålningsbar:	24 t
Fullt uthärdad:	1 vecka

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm:	65 µm
Våtfilm:	170 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

6 m²/l per skikt

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod och individuell appliceringsteknik.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna allt löst material, smuts och föroreningar genom högtryckstvättning (min 20 MPa) med vatten. Komplettera med FK 111 för avlägsning av alger och mossor. Applicering ska endast ske på rena, fasta, normalt absorberande (obehandlade takpannor) och torra underlag.

REKOMMENDERAD GRUNDFÄRG

Mycket täta och stängda ytor som lackerade eller glaserade takpannor ska grundas med ett skikt Noxyde® förtunnat med 25 % vatten.

Alla andra underlag som betongpannor, korrugerade fibercementskivor, lertegel, väderexponerade och/eller mycket porösa underlag grundas med Primer 44HS eller Pegafix.

Vidhäftningsprov rekommenderas.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör materialet väl tills fullständigt homogent.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 8 °C, relativ luftfuktighet (RH) max. 80 %. Applicera ej i direkt solljus.

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel:	applicera oförtunnad
Roller:	applicera oförtunnad
Luftlös sprutning:	späd ca 3 % med vatten, munstycke: 015 - 021 / tryck: 160 – 220 bar
Luftburen sprutning:	rekommenderas ej

RENGÖRING

Vatten

NOTERA

Applicera två skikt för att säkerställa enhetligt utseende.

Applicering på artificiella takpannor av Eternit-typ rekommenderas ej.

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad):	40 g/l
VOC-halt (bruksklar lösning):	40 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l

Flampunkt: ej brännbar

Säkerhetsinformation: Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 ° och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:

Induf AB
Box 269
561 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se