



DAC HYDRO PLUS

Dekorativ och skyddande takpannefärg

- Snabb, lättapplicerad och ekonomisk
- Kräver ingen grundfärg på betongunderlag
- Kostnadseffektiv hög sträckförmåga: 10 m²/l
- Varaktig kulör och glans
- Regnsäker efter bara 2 timmar

DAC HYDRO PLUS

BESKRIVNING

Flexibel och hållbar akrylfärg för renovering och skydd av betongtakpannor.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Dac-Hydro-Plus används för varaktigt skydd och renovering av takpannor av lertegel och betong.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,16 kg/l
Glans:	sidenmatt
Volymtorrhalt:	30 %
Vikttorrhalt:	40 %

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr:	1 t
Hanteringsbar:	2 t
Övermålningsbar:	24 t
Fullt uthärdad:	1 vecka

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

	<u>Torrfilm</u>	<u>Våtfilm</u>
1:a skiktet:	33 µm	110 µm (125 g/m ²)
2:a skiktet:	26 µm	85 µm (100 g/m ²)

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

10 m²/l per skikt

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod och individuell appliceringsteknik.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna allt löst material, smuts och föroreningar genom högtryckstvättning (min 20 MPa) med vatten. Komplettera med FK 111 för avlägsning av alger och mossor. Applicering ska endast ske på rena, fasta, normalt absorberande (obehandlade takpannor) och torra underlag.

REKOMMENDERAD GRUNDFÄRG

Betong: krävs ej
Fibercement (Eternit): använd Dac-Hydro Pro
Skiffer: Primer 44HS eller Pegafix
Lertegel & betongpannor, väderexponerade och/eller mycket porösa: Primer 44HS
Mycket täta underlag: Noxyde, förtunnad med 25 % vatten
Vidhäftningsprov rekommenderas.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör materialet väl tills fullständigt homogent.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 8 °C, relativ luftfuktighet (RH) max. 80 %. Applicera ej i direkt solljus.

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel:	applicera oförtunnad
Roller:	applicera oförtunnad
Luftlös sprutning:	späd ca 3 % med vatten, munstycke: 009 - 013 /
Luftburen sprutning:	rekommenderas ej

RENGÖRING

Vatten

NOTERA

Applicera två skikt för att säkerställa enhetligt utseende.

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad):	35 g/l
VOC-halt (bruksklar lösning):	35 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l
Flampunkt:	ej brännbar
Säkerhetsinformation:	Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 ° och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se